

DD PLAST v.o.s.
Březejc 1
594 01 Velké Meziříčí
IČ: 00 55 76 84

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

NAPAJEDLA
8.1.2018

Č. výrobku	Název výrobku GR ND - BF	Šarže	Č. faktury
	GR ND 1254 RAL 9003		

Prohlášení REACH pro GR ND - BF

Tento produkt vyráběný ve společnosti Fatra, a.s. Je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006(=REACH), článku 3, odst. 2 považován za „směs“. Produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 (=CLP).

Produkt neobsahuje žádné kandidátní látky v koncentraci vyšší než 0,1% uvedené na <http://echa.europa.eu/cs/web/guest/candidate-list-table> k datu tohoto prohlášení.

Produkt neobsahuje ftaláty uvedené v příloze XVII, REACH v položkách 51 a 52, v koncentraci vyšší než 0,1%.

Při výrobě produktů se Fatra, a.s. orientuje na surovinovou základnu, kde jednotlivé látky a látky obsažené ve směsích byly předregistrovány, případně registrovány v rámci dodavatelského řetězce.

Fatra, a.s. 083
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla

Rozsypálová
Ing. Kamila Rozsypálová
technik odd. ekologie



Granulát Novodur druh 1254

Účinnost od: 19.05.2014

Vydání č.: 6

1 Tento materiálový list platí pro granulát Novodur druh 1254 a je nedílnou součástí kmenové PND 5-104-95.

2 Použití

Granulát se používá k výrobě vytlačovaných profilů.

3 Barva

Vyrábí se v barvách podle barevnice profilů Novodur.

4 Vlastnosti

Vlastnost	Hodnota	Jednotka	Zkušební norma
Hustota (informativní hodnota)	1,45	g.cm ⁻³	ČSN EN ISO 1183-1 imerzní metoda
Mez pevnosti v tahu při přetržení, min.	25	MPa	ČSN EN ISO 527-1 ČSN EN ISO 527-3 100 mm.min ⁻¹ zkuš. těleso typ 5
Vrubová houževnatost, min.	7	kJ.m ⁻²	ČSN EN ISO 179-1 metoda ISO 179-1/1eA
Teplota měknutí dle Vicata (VST), min.	+68	°C	ČSN EN ISO 306 metoda A50

Kdo Jaroslav Tyl

Kdy 08.01.2018

Pro koho DD Plast - -

Číslo výtisku 21

Konec dokumentu